



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень декоративный

Фракция 10-20 мм
Цвет щебня: розовый

Горная порода: доломит

Предприятие-изготовитель: АО «Теплоозерскцемент»

Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная 16

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан « _____ » январь 2022г.

Партия № _____ в вагонах №№ _____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности 300

Насыпная плотность, т/м³ 1,484

Морозостойкость 50

Содержание зерен прочностью менее 20 МПа, % 8,7

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % 30,7

Содержание пылевидных частиц, % 1,7

Зерновой состав:

Остатки, % по массе	Диаметр отверстий контрольных сит, мм			
	12,5	10	7,5	5
Частные	0,0	6,3	49,3	40,0
Полные	0,0	6,3	55,6	95,6
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 80	от 90 до 100

Удельная эффективная активность естественных

Радионуклидов, Бк/кг: 3

Щебень декоративный соответствует ГОСТ 22856 – 89 «Щебень и песок
декоративные из природного камня. Технические условия»

Начальник лаборатории _____

Лаборант _____