



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕПЛОЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928  
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)  
на щебень для строительных работ

Фракция **40-70мм**

Горная порода: известняк

Предприятие-изготовитель: АО «Теплозерскцемент»

Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п.Теплозерск, ул.Вокзальная 16

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Паспорт выдан « \_\_\_\_ » январь \_\_\_\_ 2022г.

Партия № \_\_\_\_\_ в вагонах №№ \_\_\_\_\_

**Результаты лабораторных испытаний:**

Марка щебня по прочности \_\_\_\_\_ 600

Насыпная плотность, т/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1,370

Морозостойкость \_\_\_\_\_ F 100

Содержание зерен слабых пород, % \_\_\_\_\_ 5,1

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, \_\_\_\_\_ 13,8

Содержание глины в комах, % \_\_\_\_\_ не более 0,25

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % \_\_\_\_\_ 1,6

**Зерновой состав:**

| Остатки, % | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |       |             |              |      |
|------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|------|
|            | 87,5                                  | 70    | 60          | 40           | > 40 |
| по массе   | 87,5                                  | 70    | 60          | 40           | > 40 |
| Частные    | 0,0                                   | 6,8   | 47,8        | 42,2         | 3,2  |
| Полные     | 0,0                                   | 6,8   | 54,6        | 96,8         | 100  |
| По ГОСТ    | до 0,5                                | до 10 | от 30 до 60 | от 90 до 100 | -    |

Удельная эффективная активность естественных  
радионуклидов Бк/кг: \_\_\_\_\_ 12

Щебень для строительных работ соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

