



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень для строительных работ

Фракция 5-10мм

Горная порода: известняк

Предприятие-изготовитель: АО «Теплоозерскцемент»

Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная 16

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан « _____ » январь _____ 2021г.

Партия № _____ в вагонах №№ _____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности _____ 600

Насыпная плотность, т/м³ _____ 1,302

Морозостойкость _____ F 100

Содержание зерен слабых пород, % _____ 8,8

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, _____ 9,7

Содержание глины в комах, % _____ не более 0,25

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % _____ 1,7

Зерновой состав:

Остатки, % по массе	Диаметр отверстий контрольных сит, мм				
	12,5	10	7,5	5	> 5
Частные	0,0	5,2	46,2	42,7	5,9
Полные	0,0	5,2	51,4	94,1	100
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	-

Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов Бк/кг: _____ 20

Щебень для строительных работ соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень
и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические
условия»

ЛАБОРАТОРИЯ
ДСК

Начальник лаборатории _____

Лаборант _____
