



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: dsz@dsz.schebenka.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

Документ о качестве № Б/Н на щебеночно - песчаную смесь

Дата выдачи **25.11.2025г.**

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «Дробильно-сортировочный завод»
2. Месторождение строительного камня «Пушкарев ключ»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 692778, Приморский край, г. Артем, пгт Заводской, ул. Охотничья д. 56).
4. Наименование и адрес потребителя: Для информация-----
5. Количество отгружаемой продукции, т: -----
6. Наименование материала: щебень из плотных горных изверженных пород ДАЦИТЫ.
7. Фракция щебеночно – песчаная смесь С5
8. Номер партии 91
9. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, в мм	80	40	20	10	5	2,50	0,63	0,16	0,05	<0,05
Частные остатки на ситах, % по массе	0,00	4,52	26,29	22,63	21,27	10,82	7,98	2,96	2,16	1,37
Полные остатки на ситах, % по массе	0,00	4,52	30,81	53,44	74,71	85,53	93,51	96,47	98,63	100,00

10. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Нормативные значения	Фактические значения
1.	Количество пылевидных и глинистых частиц, %	≤ 5	1,96
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне, %	≤ 35	34
3.	Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях не более, %	20	0,0
4.	Марка по водостойкости	В1	В1
5.	Марка по пластичности	Пл1	Пл1
6.	Коэффициент фильтрации не менее, м/сут	30	53,80
7.	Марка по дробимости	М 1200	М 1200
8.	Марка по истираемости	И1	И1
9.	Марка по морозостойкости	F 100	F 100
10.	Насыпная плотность, кг/м³	-	1430
11.	Истинная плотность, г/см³	-	2,71
12.	Удельная эффективная активность ЕРН <i>Аэфф</i> , Бк/кг, не более	740	124,7 ± 14,7

ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

Инженер лаборатории _____

подпись

