



АО "ДСЗ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: info.dsz@vostokcement.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.



Документ о качестве № б/н
на щебеночно - песчаную смесь
декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.31111/25 до 22.07.2030

Дата выдачи: 24.11.2025 г.

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «ДСЗ» ОП г. Владивосток
2. Месторождение: «Первореченское месторождение андезитов»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, 17, тел. (423) 296-42-52, факс (423) 296-42-42
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации
5. Количество отгружаемой продукции т.: Для информации
6. Наименование материала: щебеночно – песчаная смесь С11
7. Номер партии: 749
8. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, в мм	20,0	10,0	5,0	2,5	0,63	0,16	0,05
Частные остатки, %	4,92	31,46	23,66	12,22	10,86	8,60	8,28
Полные остатки %	4,92	36,38	60,04	72,26	83,12	91,72	100,00

9. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Нормируемые показатели	Фактические значения
1.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	≤ 35	19,72
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	≥ 5	2,91
3.	Содержание глины в комках, % по массе	не более 0,25	0,0
4.	Коэффициент фильтрации в уплотненном сухом состоянии, %	k>30	14,9
5.	Насыпная плотность, кг/м³	-	1461
6.	Марка по морозостойкости щебня	F150	F150
7.	Марка по дробимости щебня	M 1400	M 1400
8.	Марка по водостойкости щебня	B 1	B 1
9.	Марка по пластичности	Пл 1	Пл 1
10.	Истинная плотность щебня, г/см³	-	2,74
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	39,1 ± 7,8

ГОСТ 25607-2009 «СМЕСИ ШЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ»

Инженер _____



/Генералова Е.К./

М.П.